浙江光华科技股份有限公司

技术数据表

GH-4401

版本：2022年2月

粉末涂料树脂	TGIC
树脂 ： 固化剂 = 90 : 10	

产品描述

GH-4401 是一种用于 200℃固化的 90/10 TGIC 粉末涂料用的羧基聚酯树脂，该粉末具有优异的耐热性和户外耐候性。与 GH-4402 为基料的粉末以 50/50 干混消光（光泽 22-26%@60º ）。

起始配方

组 分	重 量 (g)
GH-4401	540
TGIC	60
钛白粉	386
流平剂	10
安息香	4

产品规格

测试项目	规格
酸值 (mg KOH/g)	50 - 56
粘度 @ 200 °C, (mPa.s)	6300 - 8000
色度,b 值	Max 15

挤出和应用条件

挤出	
挤出机类型	双螺杆
螺杆速度	40 HZ
1 区温度	95 °C
2 区温度	115 °C
应用	
膜厚，底材	60-80 微米厚，铬化铝板 0.5mm
喷涂	电压: 60-80 kV
固化	10 分钟/ 200° C；板温

其它指标

测试项目	典型值
玻璃化温度(°C)	68

涂膜指标

测试项目	结果
漆膜厚度 (微米)	60-80
光泽度 @ 60° (%)	92
杯突 (mm)	7
反冲 (kg.cm)	50
正冲 (kg.cm)	50
附着力(grade)	0

贮存条件

在原始包装下，树脂在不超过 30 摄氏度的干燥、通风的室温条件下 1 年有效。
避免阳光直射。

包装和发货

聚乙烯袋包装，每袋净重 25 千克。
通常每铲板 1 吨重。

涂膜性能

- 高的耐候性
- 良好的存储稳定性
- 良好的抗黄变性

浙江光华科技股份有限公司 www.khua.com	客 户 服 务		技 术 服 务	
	电话 传真	86-573-87771555 86-573-87771222	电话 传真	86-573-87771188 86-573-87771222

尽管本文所列的资料是基于我们的研究并被认为是可靠的，但是我们并不因此要对使用我们的产品所得到的任何结果和性能负责。无论是我们或是我们的代理商都不会为因使用我们的产品所可能造成的损失或伤害承担法律责任。用户在使用我们的产品之前应进行诸如质量、安全性和其它性能方面的评价。我们的任何陈述和建议均不应被理解为可以实施任何未经第三方允许的专利。